


SONO-board-er1.8d0.5



© Bildinformation It. Infobroschüre

Detailinfo

PRODUKTNAME SONO-board-er1.8d0.5

BESCHREIBUNG Sehr feine Mikroperforation in Laminatoberfläche in Verbindung mit einer Hohlkammer-Spanplatte (V100) als ganz- oder teilflächige Akustikdecke.

2mm ABS Kante entsprechend des Holzdekors.

Fugenausbildung zwischen den Paneelen 0 - 20 mm.

PRODUKTDATEN

FORMAT Paneelplatten 2800x1310x20mm

ABSORPTIONSWERTE

Stärke in mm	tKh*) in mm	Däm- mung	Absorp- tions- klasse	Hz	125	250	500	1000	2000	4000
20	80	30	C	α_p	0,40	0,65	0,85	0,80	0,70	0,55

*) tKh = totale Konstruktionshöhe

EINSATZGEBIET In öffentlichen u. gewerblich genutzten Gebäuden mit erhöhter Anforderung an das Brandverhalten, sowie sämtliche Räume über 200 m³ Raumvolumen, da eine optimale Wirkungsweise erst ab etwa 5 m² Paneelfläche gegeben ist (z.B. Seminarräume, Großraumbüros, Konferenzräume, Aulen oder Musikproberäume).

EIGENSCHAFTEN Schichtstoffverbundplatte mit 10 verschiedenen Dekoren gelocht
EN-Brandklassifizierung (DIN EN 13501-1): A2-s1,d0 (als Verbundelemente)